

POLICARBONATO COMPACTO

Madrid:
Avda. de la industria, 7
P.I. Cantueña
28947 - Fuenlabrada
Tlf.: 91 642 43 00
com@arteplastica.es

Barcelona:
C/ Ponent, 3
P.I. Pla de Fogars
08495 - Fogars de la Selva
Tlf.: 972 86 46 58
barcelona@arteplastica.es

Salamanca:
C/ Mercurio, 14
P.I. Villares de la Reina
37184 - Villares de la Reina
Tlf.: 923 25 31 03
salamanca@arteplastica.es

www.arteplastica.es



DESCRIPCIÓN

El policarbonato es un grupo de termoplásticos que se utiliza con normalidad en la vida diaria, ya sea en los hogares, laboratorios o en la propia industria, debido a que es fácil de trabajar, moldear y termoformar y a su gran capacidad de resistencia a temperaturas extremas (de -40°C a 130°C), a los impactos y sus propiedades ópticas favorables.

El policarbonato compacto, gracias a su capacidad de curvatura tanto en frío como en caliente, es perfecto para múltiples aplicaciones, especialmente si lo que pretendemos es obtener de él gran resistencia al impacto.

Comparándolo con el vidrio pesa la mitad, es igual de transparente, mayor aislante del calor y 200 veces más resistente a las roturas, por lo que es su ideal sustituto cuando se hacen necesarias superficies curvas que necesiten mayor elasticidad, aunque también se encuentra en formas planas.

SUMINISTRO

Medidas estándar:

3050 x 2050 2050 x 1525

Incoloro de 1 - 12 mm.



PROPIEDADES


- · Resistente a las condiciones climáticas y al impacto.
- Brillante y transparente.
- · Ligero (pesa la mitad que el vidrio).
- Resistente a productos químicos.
- · Buena calidad óptica.
- Fácil manipulación.
- Termoformable y moldeable en frío.
- Difícilmente inflamable.



· · · APLICACIONES

- Protección de maquinaria industrial y EPIs (Equipos de Protección Individual).
- · Señalización y mobiliario urbano, como marquesinas de autobuses.
- · Mamparas y paredes divisorias.
- Rotulación.
- Stands, expositores y PLV.
- · Acristalamiento de seguridad y antivandálico.
- Bóvedas y lucernarios
- Barreras acústicas
- Invernaderos
- Envases, recipientes y cubos moldeados





٠	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Método	Unidad	Valor
```	Generales			
ىے ر	Densidad	ISO 1183	g/cm³	1,2
$\sim$	Dureza Rockwell	D-78	Escala M	1,2
	Daroza (Cokwon	510	Loodid III	
	Ópticas			
	Transmisión lumínica	DIN 5036	%	86
	Índice de refracción	T3	n ^D	1,585
	Mecánicas			
	Módulo de flexión	ISO 489	MPa	-
	Resistencia a la flexión	ISO 178	MPa	>95
	Módulo de tracción	ISO 527	MPa	2200
	Resistencia a la tracción	ISO 527	MPa	60
	Alargamiento	ISO 527	%	80
	Térmicas			
	Temperatura Vicat (VST/A 50)	ISO 306	°C	145
	Temperatura de deformación térmica (A/B)	ISO R75	°C	135
	Capacidad térmica específica	-	J/g.K	1,17
	Coeficiente de dilatación térmica lineal	DIN 53328	K-1 x10-5	6,5
	Conductividad térmica	DIN 52612	W/m.K	0,2
	Temperatura de degradación		°C	>280
	Temperatura máxima de uso-uso continuo		°C	115
	Temperatura máxima de uso-uso durante período corto		°C	130
	Temperatura de moldeo		°C	180 - 210
	remperatura de moideo		C	160 - 210
	Resistencia al impacto			
	Izod (con entalla)	ISO 180	kJ/m²	-
	Charpy (con entalla)	ISO 179	kJ/m²	10
	Charpy (sin entalla)	ISO 179	kJ/m²	NB
	Eléctricas			
	Constante dieléctrica (50HZ)	DIN 53483		3,0
	Resistividad volumétrica	DIN 53482	Ω.cm	1015
	Resistividad superficial	DIN 53482	Ω	>1015
	Resistividad dieléctrica	DIN 53481	kV/mm	>30
	Factor de disipación (50HZ)	DIN 53483		8x10 ⁻⁴

Nota: Los datos técnicos de nuestros productos indican los valores típicos, los valores medidos realmente estan a posibles variaciones de producción.



## Madrid:

Avda. de la industria, 7 P.I. Cantueña 28947 - Fuenlabrada Tlf.: 91 642 43 00 com@arteplastica.es



### Barcelona:

C/ Ponent, 3 P.I. Pla de Fogars 08495 - Fogars de la Selva Tlf.: 972 86 46 58 barcelona@arteplastica.es



## Salamanca:

C/ Mercurio, 14
P.I. Villares de la Reina
37184 - Villares de la Reina
Tlf.: 923 25 31 03
salamanca@arteplastica.es



www.arteplastica.es

